



RETRAITEMENT DURABLE DES MATERIAUX DE CHANTIER

Lieu de prélèvement : Centre de valorisation - FRESNES-SUR-M.

Granulats : Tout Venant Alluvionnaire

Péetrographie : Alluvionnaire

Engagement fournisseur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 40

Norme NF P 11-300

Catégorie B5


	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	31.5	40	W	VBS
Etendue e																
V.S.S.+U																
V.S.S.	35.0				70.0									100.0		1.50
V.S.I.	12.0													85.0		0.00
V.S.I.-U																

Partie informative

Résultats de production

du 23/01/24 au 23/01/24

	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	31.5	40	W	VBS
Moyenne Xf	12.9	24.3	43.4	55.2	60.8	66.7	69.2	72.2	76.5	80.9	88.0	93.8	98.5	100.0	12.4	0.35



WIL 11.07.04.449 (c) Arcade 1996,2023

LABORATOIRE DE CONTROLE



Responsable d'Agence, HILAIRE E._

